



راهنمای استفاده از پودر بندکشی TG - G



TABRIZ TILE GROUP





پودر بندکشی کاشی و سرامیک TG-G

جزئیات محصول

پودر بند کاشی TG-G ، محصولی بر پایه سیمان است که برای پر کردن درزهای بین کاشی، سرامیک، آجر و سنگ های طبیعی استفاده می شود. این محصول در ۵ رنگ موجود می باشد.

■ رنگ

در ۵ طیف رنگی موجود می باشد

■ کاربرد و اجرا

برای پر کردن درز (بند) بین کاشی های کف و دیوار در مصارف داخلی و خارجی ساختمان مناسب می باشد.

■ شرایط انبارداری

کیسه ها را روی پالت های چوبی در جای خشک و خنک به دور از آب و رطوبت نگهداری کنید. به طور تقریبی شرایط انبارداری این محصول ۱۲ ماه می باشد.

■ اطلاعات بسته بندی

کیسه ۵ کیلوگرمی

■ تاریخ مصرف

۱۲ ماه پس از تولید و ۷ روز پس از بازکردن کیسه

توضیحات	واحد	حد استاندارد
سفید- کرم- خاکستری روشن- خاکستری تیره- آنترازیت	-	رنگ
≥ 15	N/mm ²	مقاومت فشاری
≥ 15	N/mm ²	مقاومت فشاری پس از چرخه یخ زدن- آب شدن
$\geq 2/5$	N/mm ²	مقاومت خمشی
$\geq 2/5$	N/mm ²	مقاومت خمشی پس از چرخه یخ زدن- آب شدن
۱	Hour	زمان کارکرد
۱/۵	L	میزان آب مورد نیاز مخلوط (برای ۵ کیلوگرم پودر خشک)
+۵ تا +۲۵	°c	دمای اجرا
≥ 2	g	جذب آب بعد از ۳۰ دقیقه
≥ 5	g	جذب آب بعد از ۲۴۰ دقیقه
≥ 1000	mm ³	مقاومت در برابر سایش
≥ 3	mm/m	انقباض
۲-۲۰	mm	عرض (ضخامت) پوشش اتصال



- منطبق بر استاندارد ۳-۱۰۷۶۰-INSO و ۳-۱۳۰۰۷-ISO
- تهیه و استفاده آسان، فقط با افزودن آب
- کیفیت چسبندگی بالا
- قابلیت افزایش مدت زمان استفاده از ملات
- بدون ایجاد ترک در زمان گیرش
- روش تهیه بصورت دستی و با استفاده از همزن
- جذب آب کم (W)
- مقاوم زیاد در برابر سایش (A)

نکات اجرایی

- تمام سطوح باید پایدار، تمیز، یکنواخت و عاری از چربی، گرد و غبار و هر گونه مواد باقیمانده که ممکن است چسبندگی را کاهش دهد، باشند.
- قبل از اجرا، بقایای اضافی محل اتصال را که ممکن است مانع از پوشش مناسب شوند، جدا کنید.
- نسبت مخلوط تقریباً ۴ به ۱ وزنی (به ترتیب، میزان پودر بندکشی و آب) می باشد (دراستفاده معمولی، هر کیسه به ۱/۵ لیتر آب نیاز دارد)، توصیه می شود از همزن مکانیکی با سرعت کم استفاده شود. پودر را به تدریج به آب تمیز اضافه کنید و مخلوط کنید تا خمیر یکنواختی حاصل شود. اجازه دهید ۵ دقیقه بماند و دوباره مخلوط را هم زنید.
- ملات باید به مقدار لازم، برای حدود یک ساعت استفاده تهیه شود.
- ملات را با استفاده از کاردک در عمق محل دزر اجرا کنید. توصیه می شود قبل از استفاده، محل های اتصال مرطوب شوند.
- پس از گیرش اولیه مواد، ملات اضافی را با اسفنج مرطوب از روی سطح جمع آوری کنید.
- تمیز کردن نهایی ملات باقیمانده باید پس از خشک شدن کامل آن، حداکثر ۱۲ ساعت پس از اجرا انجام شود.
- از اضافه کردن آب به ملاتی که شروع به گیرش و خشک شدن کرده خودداری کنید.

GERMAN 
Technology

Produced by Kanyar Gatch Novin 

دفتر فروش: تبریز، کیلومتر ۲۴ جاده تهران، خیابان کاشی تبریز
تلفن: +۹۸ ۴۱ ۴۱ ۷۷ فکس: +۹۸ ۴۱ ۳۶ ۳۰ ۶۷ ۸۸

Sales Office: Kashi Tabriz St., 24km Tehran road, Tabriz
Tel: +98 41 41 77 Fax: +98 41 36 30 67 88

 tabriztilegroup

 info@tabriztilegroup.com

 www.tabriztilegroup.com

